

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: LLDPE CP 802LL-01 厂商: 舒尔曼 A.Schulman 品牌: ASI
POLYETHYLENE**

材料标识	LLDPE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ASI POLYETHYLENE	用途	汽车行业
材料特性	加工性能良好、良好的密封性能	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	挤出成型/Extrusion molding 吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.923	g/cm ³
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ASTM D1238	0.70	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	13	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	160	%
弯曲模量			
1% 正割°C	ASTM D790	220	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ASTM 1525	> 88.0	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		210	°C
模头温度		220	°C

模具温度		40-80	°C
------	--	-------	----